

Generic Polyester, TP - Glass Fiber

Стекловолокно

Thermoplastic Polyester

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Polyester, TP - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.78 to 1.90	g/cm ³	ASTM D792
Массовый фактор	1.0 to 3.0		ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.025 to 0.18	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.099 to 0.17	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	40 to 50		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	31.0 to 39.2	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	4550 to 12800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	65.5 to 143	MPa	ASTM D790
Компрессионный модуль	324000 to 407000	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие (23°C)	102 to 153	MPa	ASTM D695
Прочность сдвига (23°C)	31.0 to 59.0	MPa	ASTM D732
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	43 to 590	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	258 to 260	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (23°C)	13 to 14	kV/mm	ASTM D149
Дуговое сопротивление	184 to 188	sec	ASTM D495
Inclined-Plane Tracking	988 to 1000	min	ASTM D2303

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

