

## ELASTOSIL® 4000

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Sealants, Elastic, Construction

| Главная Информация                    |                      |                   |                 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Uncured Properties                    | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                             | 1.02                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Extrusion Rate (23.0°C)               | 450                  | ml/min            |                 |
| Consistency                           | non-sag              |                   | ISO 7390        |
| Skin Forming Time <sup>1</sup> (23°C) | 20.0                 | min               |                 |
| Cured Properties                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения (100% Secant)       | 0.350                | MPa               | ISO 8339        |
| Прочность на растяжение               | 0.600                | MPa               | ISO 8339        |
| Tear Strength                         | 4.20                 | kN/m              | ISO 34          |

#### NOTE

1. 50% R.H

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat