

Trademark PE LDVA1925.4B

Low Density Polyethylene + EVA

Trademark Plastics Corporation

Описание материалов:

Trademark PE LDVA1925.4B is a Low Density Polyethylene + EVA product. It can be processed by coextruded film and is available in North America. Applications of Trademark PE LDVA1925.4B include bags/liners, film and food contact applications.

Characteristics include:

Clarity

Food Contact Acceptable

Good Sealability

High Strength

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	<p>Без добавки</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошее тепловое уплотнение</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Низкая температура прочность</p>		
Используется	<p>Сумки</p> <p>Пленка</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,135		
Метод обработки	Созэкструдированная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	4.0	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 38 µm,Blown Film	25.2	MPa	
TD : Break, 38 µm,Blown Film	21.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 38 µm,Blown Film	350	%	
TD : Break, 38 µm,Blown Film	510	%	
Ударное падение Dart (38 µm, Blown Film)	150	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 38 μ m, Blown Film	190	g	
TD : 38 μ m, Blown Film	260	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 38.1 μ m, Blown Film)	75		ASTM D2457
Haze (38.1 μ m, Blown Film)	4.5	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	166 to 193	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

