

Exceed™ 2018HA

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Edge 2018HA is a metallocene catalyzed ethylene-ethane copolymer. The 2018HA by Edge has excellent tensile strength, impact strength and puncture resistance. These excellent strength properties, together with good tensile properties, make it a universal packaging film resin. The higher melt index also allows the polymer to be ideally mixed into a film rich in low density polyethylene.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Добавка | Вспомогательные средства для обработки Стабилизатор тепла | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| 1 % secant, MD | 164 | MPa | ASTM D882 |
| 1 % secant, TD | 182 | MPa | ASTM D882 |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD: Yield | 9.09 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Yield | 9.07 | MPa | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 60.2 | MPa | ASTM D882 |
| TD: Fracture | 56.1 | MPa | ASTM D882 |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD: Fracture | 590 | % | ASTM D882 |
| TD: Fracture | 700 | % | ASTM D882 |
| Ударное падение Dart | 670 | g | ASTM D1709A |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD | 330 | g | ASTM D1922 |
| TD | 460 | g | ASTM D1922 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск (45°) | 18 | | ASTM D2457 |
| Haze | 37 | % | ASTM D1003 |

Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical (ExxonMobil) is a registered trademark of ExxonMobil Chemical Company. All other trademarks are the property of their respective owners.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

