

## Kepamid® 2300SA

Polyamide 66

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

### Описание материалов:

Kepamid® 2300SA is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Important attributes of Kepamid® 2300SA are:

Flame Rated

Impact Modified

Impact Resistant

Typical applications include:

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
	Модификация удара		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Электрическое/электронное применение		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	120		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	73.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2650	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	98.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	260	°C	DSC
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (0.800 mm)	HB	UL 94	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

