

Karina IVORY PVC COMPOUND 75930-35/ 1-F-AC (***)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

PVC COMPOUND WITH HIGH OXYGEN INDEX RECOMMENDED FOR CABLES TYPE CM AND CMR.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.51 to 1.57	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	0.0500 to 3.05		ME 12
Цвет b	4.90 to 7.90		ME 12
Color L	88.0 to 91.0		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 55	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 30	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	86 to 90		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 200	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 200	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -5.00	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 38	%	NBR 6245

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C
4.	24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

