

Pro-fax SL262MW

Polypropylene Random Copolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Pro-fax SL262MW is a clarified random polypropylene copolymer resin that provides good stiffness, low odor and taste transfer. It exhibits good see-through and clarity. This resin makes it possible to produce better product aesthetics. SL262MW has a wider processing window, That helps to reduce the melt temperature and cycle time, Which contributes to energy savings.

The base polymer in this product meets the requirements of the FDA contained in the code of federal regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
Добавка	Осветитель		
Характеристики	Цикл быстрого формования		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая ударопрочность		
	Хорошая жесткость		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
	Высокая жесткость		
	Низкий запах		
	Передача низкого вкуса		
Приятный внешний вид			
Случайный сополимер			
Используется	Выдувные контейнеры		
	Контейнеры		
	Крышки		
	Лист		
Термоформованные контейнеры			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование		
	Кокэкструзия		
	Экструзионное выдувное формование		
	Литье под давлением		
	Экструзионный лист		
Термоформовка			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	14	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1010	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	320	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	82.2	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

