

REVOLVE® M-505

Polyethylene

Matrix Polymers

Описание материалов:

Revolve M-505 is a fully formulated wide specification black, designed for general purpose applications. This product does not contain reclaimed rotomoulded materials.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Ковкий материал		
	Общее назначение		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая плавность		
	Хорошая поверхность		
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
	Порошок		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930 to 0.940	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	4.0 to 8.0	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию			ASTM D1693
10% Igepal	200	hr	
100% Igepal	> 1000	hr	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	14.9	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	615	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Воздействие низкой температуры-Рука (3.00 mm)	72.5	J	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	44.0	°C	ISO 75-2/A
NOTE			
1.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

