

## Hylon® N2040MG10HL

10% стекловолокно; 30% минеральное

Polyamide 6

Ravago Manufacturing Americas, LLC

### Описание материалов:

Nylon 6, 30% Mineral/10% Glass Filled

| Главная Информация                                |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                           | Стекловолокно, 10% наполнитель по весу<br>Минеральный, 30% наполнитель по весу |                   |                 |
| Соответствие RoHS                                 | Соответствует RoHS   |                   |                 |
| Номер файла UL                                    | E157012  |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 1.48   | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)                | 0.30 to 0.60   | %                 | ISO 294-4       |
| Механические                                      | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break)                            | 110  | MPa               | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль                                 | 7580   | MPa               | ISO 178         |
| Флекторный стресс                                 | 190  | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                                       | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность                   | 5.0  | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 180         |
| Тепловой  | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 204  | °C                | ISO 75-2/A      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

