

HIVAL® 2620

Polypropylene Impact Copolymer

Nexeo Solutions, LLC.

Описание материалов:

HIVAL® 2620 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of HIVAL® 2620 are:

Food Contact Acceptable

Rigid

Typical applications include:

Caps/Lids/Closures

Consumer Goods

Engineering/Industrial Parts

Food Contact Applications

Household Applications

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая жесткость		
Используется	Колпачки Товары для дома Спортивные товары Тонкостенные детали Игрушки		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1100	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	82.8	°C	ASTM D648
---	------	----	-----------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Задняя температура	221	°C
--------------------	-----	----

Средняя температура	232	°C
---------------------	-----	----

Передняя температура	243	°C
----------------------	-----	----

Температура сопла	243	°C
-------------------	-----	----

Температура формы	21.1 to 48.9	°C
-------------------	--------------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat