

Generic PP+EPDM - Talc

Talc

Polypropylene + EPDM Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP+EPDM - Talc
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка (23°C)	1.1 - 2.7	%	ISO 294-4
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 - 90.0	°C	
Время сушки	3.0 - 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	225 - 240	°C	
Температура формы	44.8 - 45.0	°C	
Давление впрыска	95.0 - 100	MPa	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP+EPDM - Talc
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

