

Santoprene™ 8281-75MED

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

It is a soft, colorable, special non-hygroscopic thermoplastic vulcanized elastomer (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. It applies to the field of health care. This brand of Shanduping TPV is a shear rate dependent product that can be processed on conventional thermoplastic injection molding or blow molding equipment. This is a polyolefin-based material that can be recycled in the production process.

Главная Информация	
Характеристики	<p>Низкий экстракт</p> <p>Радиационная дезинфекция</p> <p>Перерабатываемые материалы</p> <p>Хорошая окраска</p> <p>Озоновая защита</p> <p>Термостойкость высокого давления</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Биологическая Совместимость</p> <p>Низкий или не впитывающий</p> <p>Паровая дезинфекция</p>
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Рейтинг агентства	USP категория VI
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	<p>Выдувное формование</p> <p>Многokrатное литье под давлением</p> <p>Экструзионное выдувное формование</p> <p>Литье под давлением</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.918	g/cm ³	ASTM D792
--	0.920	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 15 seconds, 23°C, 2.00mm)	79		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

1.	C mould
2.	C mould
3.	Method B, right-angle specimen (cut)
4.	Method B, right-angle specimen (cut)
5.	Type 1
6.	Type a

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

