

PureTherm® 1001C

PVC Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

PureTherm® 1001C is a clear, rigid PVC film which is also available in specialty tint.

It is designed for blister packaging of pharmaceuticals and meets USP and FDA (DMF-8668) requirements.

Applications for PureTherm® 1001C include blister packaging of tablets, capsules, lozenges, suppositories as well as use in laminations.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая четкость</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Саморегулирование</p>		
Используется	<p>Ламинаты</p> <p>Фармацевтическая упаковка</p>		
Рейтинг агентства	<p>DMF 8668</p> <p>FDA неуказанный рейтинг</p> <p>USP неуказанный рейтинг</p>		
Внешний вид	<p>Прозрачный/прозрачный</p> <p>Доступные цвета</p>		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.33	g/cm ³	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки ¹	127 to 1020	µm	
Холодное воздействие	Good		
Heat Distortion	75	°C	ASTM D1637
Ширина рулона ²	< 965	mm	
Thermoforming Molding Temperature	100 to 175	°C	
Прочность на растяжение-MD (Yield)	48.0	MPa	ASTM D882
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 250 µm, 100% RH)	18.1	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара ³	3.1	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Свободная усадка	-4.0 to 4.0	%	ASTM D2732
NOTE			

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Thickness tolerance: $\pm 10\%$ |
| 2. | Roll width tolerance: ± 1.5 mm |
| 3. | at 10 mil at 38°C, 90% RH |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

