

Sylvin 8200-53 Red 6186

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8200-53 Red 6186 Is A Vinyl Compound Formulated For General Purpose Extrusion Or Molding Applications.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Общее назначение
Внешний вид	Красный
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	53		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	8.96	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	29.8	kN/m	ASTM D624

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	154 to 166	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

