

Hifax BC 72 G/1 1648

12% тальк

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax BC 72 G/1 1648 is a 12% talc filled PP copolymer, with good flowability, high stiffness, medium impact resistance and good UV resistance. Product is available as a customized color matched, pellet form. This grade is delivered in 1648 color version.

For regulatory compliance information, see Hifax BC 72 G/1 1648 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 12% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Низкая плотность		
	Жесткий, высокий		
	Жесткий, хороший		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая мобильность		
	Хорошая гибкость		
Средняя ударпрочность			
Используется	Применение в автомобильной области		
	Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.00	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	16	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	23.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1900	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-40°C	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	6.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact			ISO 180/1A

-40°C	2.3	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	8.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	110	°C	ISO 75-2/B
NOTE			
1.	1.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

