

Aropol™ Q 67700 INF

Thermoset Polyester

Ashland Performance Materials

Описание материалов:

Infusion/RTM resins
Resin Properties
Enhanced surface profile
Excellent fatigue failure resistance
Good storage stability

Главная Информация

Характеристики	Устойчивость к усталости
	Хорошая поверхность

Метод обработки	Литье из смолы
-----------------	----------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

Вязкость раствора	130 to 160	mPa·s
-------------------	------------	-------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура перехода стекла	149 to 171	°C
-----------------------------	------------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

