

## RIALFILL H 15 SL 50 TC

50% карбонат талькальция

Polypropylene Homopolymer

RIALTI Srl

### Описание материалов:

Polypropylene homopolymer filled with 50% talc and calcium carbonate mineral filler, thermal and light stabilization (UV radiations).

Flowability specific for injection molding; good stiffness, good superficial aesthetic and thermal properties; available in natural and colored as per sample.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк карбонат кальция, 50% наполнитель по весу		
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хороший поток Хорошая жесткость Хорошая термическая стабильность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Гомополимер Приятный внешний вид		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.38	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	0.90	%	
Flow	0.90	%	
Поглощение воды <sup>1</sup> (23°C, 24 hr)	0.020	%	ISO 62
Содержание золы	50	%	ISO 3451
Ускоренное старение печи (150°C)	4.2	day	ISO 4577
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, 15 sec)	76		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/20
Yield, 23°C	22.0	MPa	

Break, 23°C	18.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/20
Yield, 23°C	2.5	%	
Break, 23°C	7.5	%	
Флекторный модуль <sup>2</sup> (23°C)	3800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	37.0	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	16	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-20°C	2.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	2.3	kJ/m <sup>2</sup>	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	114	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	69.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	150	°C	ISO 306/A50
--	98.0	°C	ISO 306/B50
Ball Pressure Test (125°C)	Pass		IEC 335
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (1.50 mm)	HB		UL 94
<b>Иньекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	80.0 to 90.0	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	200 to 220	°C	
Температура формы	40.0 to 50.0	°C	
<b>NOTE</b>			
1.	50%RH		
2.	2.0 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

