

SUPRENE® 553

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

SK Global Chemical

Описание материалов:

SUPRENE EPDM 553 is a non-oil extended grade with very high Mooney viscosity.

SUPRENE EPDM 553 shows excellent extrusion processability and physical properties with high loading fillers. Its moderate ethylene content gives this grade a better flexibility under low temperature, compared with high ethylene grades. Its good green strength can give better shape retention and higher extrudability.

SUPRENE EPDM 553 is mainly used in automotive exterior parts such as window seal and used in other various applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокая вязкость Гибкость при низкой температуре		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части Уплотнения		
Формы	Тюк		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 150°C)	72	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	62.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	4.5	wt%	ASTM D6047
Содержание золы	0.0100	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	0.20	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

