

Hostacom TSOP EM5 2657

Минеральный

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom TSOP EM5 2657 is a high melt flow, UV Stabilised, mineral filled polypropylene copolymer which exhibits high impact combined with excellent stiffness. The grade has been designed for large automotive applications such as instrument panels and interior trim.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный | | |
| Добавка | UV Stabilizer | | |
| Характеристики | Сополимер | | |
| | Хорошая ударпрочность | | |
| | Хорошая технологичность | | |
| | Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | |
| | Высокий поток | | |
| | Высокая жесткость | | |
| Используется | Автомобильные Приложения | | |
| | Панель автомобильного инструмента | | |
| | Детали интерьера автомобиля | | |
| | Автомобильная внутренняя отделка | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.04 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 28 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | > 76 | | ISO 2039-2 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield, 23°C) | 19.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Растяжимое напряжение (Break, 23°C) | > 80 | % | ISO 527-2/50 |
| Флекторный модуль ¹ (23°C) | 1750 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс (23°C) | 31.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | | | ISO 180/1A |
| -30°C | > 2.0 | kJ/m ² | |

| 23°C | > 20 | kJ/m ² | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 57.0 | °C | ISO 75-2/A |
| NOTE | | | |
| 1. | 2.0 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat