

Hostacom TKC 471N NA NATURAL

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom TKC 471N NA NATURAL medium melt flow, 1,650 MPa flexural modulus, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has an excellent balance of processability, rigidity, impact and scratch and mar resistance. It is typically used for molded-in color interior applications.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель	
Характеристики	Жесткий, хороший Хорошая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая Средняя степень жидкости Устойчивость к царапинам	
Используется	Автомобильные внутренние детали	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	0.960	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	20.0	MPa
Флекторный модуль	1650	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact		
-40°C	4.0	kJ/m ²
23°C	40	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	53.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

