

Manner Flexible PVC V964A

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 105°C Battery Wire Insulation Compound designed to meet UL Subject 2726. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Используется | Изоляция | Применение проводов и кабелей | |
| Рейтинг агентства | UL предметный 2726 | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.35 to 1.39 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shore A | 83 to 89 | | |
| Shore A, 15 sec | 75 to 81 | | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-100% Secant ¹ | 8.27 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение ² | 14.5 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 380 | % | ASTM D638 |
| Старение | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Изменение прочности на растяжение в воздухе ⁴ (136°C, 168 hr) | -8.0 | % | |
| Изменение максимального удлинения в воздухе ⁵ (136°C, 168 hr) | -1.0 | % | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости | -58.0 | °C | ASTM D746 |

| NOTE | |
|------|------------------------------------|
| 1. | Unaged Dumbbells: .06 inch |
| 2. | Unaged Dumbbells: .06 inch |
| 3. | Unaged Dumbbells: .06 inch |
| 4. | Air Retention: .06 inch, Oven Aged |
| 5. | Air Retention: .06 inch, Oven Aged |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

