

## Axiall PVC 19871

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

105 C rated insulation compound with very good migration and oil resistance. Recommended for toner resistant applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Низкий до без переноса Маслостойкий		
Используется	Изоляция		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 to 1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	84 to 90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	19.7	MPa	
100% Strain	12.1	MPa	
Удлинение при растяжении (Yield)	290	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сохранение удлинения при растяжении			UL 1581
Air Aging : 136°C, 762.0 μm <sup>1</sup>	91	%	
Oil Aging : 100°C, 762.0 μm <sup>2</sup>	87	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-14.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	28	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	188	°C	
NOTE			
1.	168 hr		
2.	4 days		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

