

# PRIMALENE WPP513ED05

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Southern Polymer, Inc.

## Описание материалов:

A 2.0 melt index vinyl acetate polyethylene

Applications:

Co-extrusion films

Foams

Form fill and seal packaging

Freezer film

High clarity film

Lamination film

Poultry bags

Produce bags

Rice bags

Features:

Superior impact strength

Superior heat sealability

Slip: 1100 ppm

Antiblock: 3000 ppm

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (3000 ppm) Скольжения (1100 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Хорошее тепловое уплотнение Хорошая ударопрочность Термогерметичный Комбинация		
Используется	Сумки Пленка Пена Ламинаты		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.924	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	5.5	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882

1% Secant, MD	127	MPa	
1% Secant, TD	146	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	25.1	MPa	
TD : Break	23.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	190	%	
TD : Break	590	%	
Ударное падение Dart	170	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	160	g	
TD	75	g	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Пиковая температура плавления	102	°C	
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°)	74		ASTM D2457
Haze	4.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

