

## AlphaSeal™ 04-073 P MODIFIED

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

### Описание материалов:

A TPE COMPOUND RECOMMENDED FOR MOLDING WINE CORKS.

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.868 to 0.908	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	54	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	73 to 79		
Shore A, 15 sec	68 to 74		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break, 1.91 mm)	8.27	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, 1.91 mm)	600	%	ASTM D412
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	16 to 26	%	ASTM D395
NOTE			
1.	510 mm/min		
2.	510 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

