

BJB Epoxy TC-1606 A/B

Епоху; Epoxide

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-1606 is a very low viscosity, black epoxy-potting compound. It has a long work life, excellent bubble release properties and can be injected through a small diameter tube such as a hypodermic needle. Thermal shock resistance is another advantage of TC-1606.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ERF 3-69
Поглощение воды-24 часа в сутки (25°C)	0.30	%	ASTM D543
Вязкость-Смешанный	500	mPa·s	
Work Time (25°C)	2.0	hr	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	52.4	MPa	ERF 6-69
Удлинение при растяжении (Yield)	6.0	%	ERF 6-69
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости			ASTM D257
25°C	7.0E+14	ohms·cm	
66°C	2.3E+11	ohms·cm	
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.80		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.025		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 50		
Срок годности	52	wk	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

