

Geon™ Vinyl Wire & Cable WJAC38

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Wire & Cable WJAC38 is a flexible PVC product. It can be processed by extrusion coating and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: wire and cable.

Features include:

ROHS certification

Flame Retardant

Главная Информация

Характеристики	Огнестойкий
Используется	Применение проводов и кабелей Оболочка провода связи
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионное покрытие

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.39	g/cm ³	ASTM D792

Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	34		ASTM D2240

Механические

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение ¹ (Break)	20.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	280	%	ASTM D638

Старение

Номинальное значение	Единица измерения	
Предел прочности при растяжении ³ (100°C, 508.0 μm)	100	%
Коэффициент удлинения ⁴ (100°C, 508.0 μm)	90	%

Тепловой

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура ломкости	-28.9	°C	ASTM D746
Оценка температуры UL	60	°C	

Воспламеняемость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Индекс кислорода (3.18 mm)	29	%	ASTM D2863

Дополнительная информация

□□:□□□□(0.075")□□□□□;□□□□□□□□.

NOTE

1.	Type 4, 510mm/min
2.	Type 4, 510mm/min

-
- | | |
|----|------------------------|
| 3. | 240 hours, UL standard |
| 4. | 240 hours, UL standard |
-

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

