

Softflex® 6001

Thermoplastic Vulcanizate

Network Polymers, Inc.

Описание материалов:

A soft, black, thermoplastic vulcanizate (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) family. This material combines good physical properties and chemical resistance for you in a wide range of applications. This grade can be processed on conventional thermoplastics equipment for injection molding, extrusion or blow molding.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Мягкий
Используется	Инжекционный метод литья
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.908	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 3.18 mm	1.6 to 1.8	%	
Across Flow : 3.18 mm	1.6 to 1.8	%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	60 to 70		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	4.14	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	30	%	ASTM D395B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

