

Argothane® 17200

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Application:

Textile lamination

High moisture vapor transmission

Characteristics:

Smooth and light matte surfaces

Softest ether

Low softening temperature

Low slip/lube

Главная Информация			
Характеристики	Высокая передача пара влаги Низкая комбинация Мягкий		
Используется	Ламинаты Текстильные изделия		
Метод обработки	Литая пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	78	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, H-22 Wheel)	3.00	mg	ASTM D1044
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Передача водяного пара	900	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	3.10	MPa	
300% Strain	4.80	MPa	
Прочность на растяжение	25.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	860	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	45.0	kN/m	ASTM D624
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

