

HIFOR Xtreme® SC74836

Linear Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE HIFOR Xtreme Polyethylene SC74836 is a high strength linear low density polyethylene designed for blown film extrusion. This resin contains no slip, no antiblock and processing aid. Films produced with this resin exhibit extreme toughness, with excellent gloss and clarity for a product of this density. Features of this resin include high stiffness and high ultimate tensile strength.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Глянцевый</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Средняя четкость</p> <p>Сверхвысокая прочность</p>		
Используется	<p>Пищевая упаковка</p> <p>Упаковка</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.60	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	248	MPa	
1% Secant, TD	317	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	61.4	MPa	
TD : Break	43.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	750	%	
TD : Break	1200	%	
Ударное падение Dart	150	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	60		ASTM D2457
Haze	9.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

