

YUNGSOX® PP 5090T

Polypropylene Random Copolymer

Formosa Polypropylene

Описание материалов:

YUNGSOX® PP 5090T is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of YUNGSOX® PP 5090T are:

Flame Rated

Chemical Resistant

Clarity

Copolymer

Typical applications include:

Medical/Healthcare

Containers

Food Contact Applications

Household Applications

Главная Информация			
UL YellowCard	E216959-100060469		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокая четкость Случайный сополимер		
Используется	Контейнеры Товары для дома Детали шприца для подкожных инъекций		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 USP класс VI		
Номер файла UL	E216959		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.3 to 1.7	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	98		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	27.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	300	%	ISO 527-2

Флекторный модуль	932	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	88	J/m	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 МПа, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306
Температура плавления	146	°C	DSC
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

