

# TOTAL Polypropylene PPC 4740WZ

Polypropylene Impact Copolymer

TOTAL Refining & Chemicals

## Описание материалов:

Polypropylene 4740WZ polypropylene is a nucleated impact copolymer with a Melt Flow of 25 g/10min.

Easy Flow: 4740WZ is characterized by improved stiffness, creep resistance, high impact resistance, excellent antistatic properties and has been formulated to allow faster cycling through early demolding.

Applications: 4740WZ has been developed specifically for the injection molding of garden furniture, housewares and thin-walled articles.

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Ядро		
	Жесткий, хороший		
	Сополимер удара		
	Антистатические свойства		
	Высокая ударопрочность		
	Цикл быстрого формования		
Хорошее сопротивление ползучести			
Используется	Тонкостенные детали		
	Оборудование для газонов и сада		
	Мебель		
	Товары для дома		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	43	J/m	ASTM D256
23°C	96	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525
Температура плавления	160 - 165	°C	Internal method
Heat Deflection Temperature	110	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

