

## ExxonMobil™ LDPE LD 117 Series

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

### Описание материалов:

ExxonMobil LD 117 is a homopolymer film resin with excellent transparency and good stiffness. Film made of LD 117 resin can be used for outer packaging film purposes and extrusion packaging equipment. The film made of LD 117 resin can be drawn to a thickness of 1.0 mil.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.6	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1 % secant, MD	317	MPa	ASTM D882
1 % secant, TD	379	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	13.8	MPa	ASTM D882
TD: Yield	15.9	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	24.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	17.9	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	160	%	ASTM D882
TD: Fracture	500	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	80	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	180	g	ASTM D1922
TD	240	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	68		ASTM D2457
Haze	7.2	%	ASTM D1003

### Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical (NYSE: XOC), a subsidiary of ExxonMobil Corporation, is not responsible for the accuracy of the information on this page.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**  
Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

