

Boltaron 2450 TruPrint Super Clear

Polyvinyl Chloride

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

The newest generation of TruPrint Super Clear core stock is a near water clear PVC core material when planished. It has excellent impact resistance and die-cutting characteristics. Print surfaces can be customized to fit your printing needs. TruPrint Super Clear can be laminated to most allother TruPrint compounds giving printers added design capability.

Super clear is available in custom tints and gauges.

Standard Gauges (.005" -- .030")

Sizes - Sheets custom cut to specifications

Главная Информация			
Характеристики	Отличная Печатающая способность Высокая ударопрочность		
Используется	Потребительские приложения Декоративные дисплеи Этикетки Ламинаты Печатный лист		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Формы	Лист		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	104		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2340	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	42.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2070	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	55.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	640	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	60.0	°C	ASTM D648

Викат Температура размягчения

78.0 to 82.0

°C

ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat