

TufCoat™ IDES 208539

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

Описание материалов:

Designed for co-extrusion onto PVC for the manufacture of vinyl siding, soffit and other vinyl trim products that require high impact and a low gloss finish.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая ударопрочность Низкий блеск		
Используется	Приложения для сайдинга		
Метод обработки	Кокэкструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	1.1	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	5		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1470	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	18.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	36.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	130	J/m	ASTM D256
Gardner Impact ¹	7.46	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	54.4	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	92.8	°C	ASTM D1525
CLTE-Поток	7.9E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	0.5	%	ASTM D1003

NOTE			
1.	Geometry GB		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

