

## Ferro PP VX-34035

Polypropylene Copolymer

Ferro Corporation

### Описание материалов:

Ferro PP VX-34035 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

The typical application field of Ferro PP VX-34035 is: automotive industry

Главная Информация			
Используется	Оборудование для салона автомобиля		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	37	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.6	%	ASTM D955
Transverse flow	1.7	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	73		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	21.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (102mm span)	1310	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (102mm span)	33.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	53	J/m	ASTM D256
23°C	96	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 6.50mm	143	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 6.50mm	88.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (-30 to 80°C)	8.6E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения	54	mm/min	ISO 3795
Дополнительная информация			

DuPont Impact, 2mm, 23°C: 27 JDuPont Impact, 2mm, -30°C: 18 J Tensile Strength, % Break by Grip: 30% Burn Rate: t=2mm: 54 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

