

## K PP 7073

Compounded Polypropylene

Technovinyl Polymers India Ltd.

### Описание материалов:

K PP 7073 is a Compounded Polypropylene material. It is available in Africa & Middle East.

Important attributes of K PP 7073 are:

Flame Rated

Fast Molding Cycle

Heat Resistant

High Flow

High Hardness

Typical application of K PP 7073: Automotive

Главная Информация			
Характеристики	<p>Цикл быстрого формования</p> <p>Хорошая термостойкость к старению</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Высокий поток</p> <p>Высокая твердость</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Низкий уровень защиты</p> <p>Устойчивость к царапинам</p>		
Используется	Автомобильная внутренняя отделка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.990	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	> 22	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	< 1.0	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	116		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	43.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2600	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	25	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	138	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Resistance - Long Term	> 125	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

