

Cellophane™ OptiTwist™

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Coated Barrier Films for Packageing Applications

Transparent 2 side PVdC, coated by a solvent process

Literature reference: A356

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Высокая четкость Покрытие PVdC Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения ¹ (19 µm)	43.3 to 98.9	°C	
Скорость передачи кислорода (влажная) (24°C, 19 µm, 0.0% RH)	2.95	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (19 µm, 38°C, 90% RH)	0.26	g·mm/m ² /atm/24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	19.3	µm	Internal Method
Выход (19.3 µm)	35.7	m ² /kg	Internal Method
NOTE			
1.	0.5 sec dwell, 10 psi		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

