

Sylvin 916VO-85C Yellow 458

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 916VO-85C Yellow 458 Is A Thermoplastic Compound Formulated For Electrical Injection Molding Applications. This Compound Has A Underwriters Laboratories Listing As A Recognized Component For All Colors.

Главная Информация			
Используется	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Желтый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.47	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw C	85		ASTM D2240
Shaw C, 10 seconds	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	15.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	110	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	105	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	177 - 191	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

