

TEKNIFLEX® PTOA 200

PE/EVOH/PCTFE Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

A pharmaceutical-grade PE/EVOH/PCTFE flexible film, unconventionally bonded, is specially developed to contain demanding liquids. The film is a high barrier, transparent, radiation sterilization stable, non-yellowing, thermoformable and EP- and FDA-compliant film. The product contact layer is a polyethylene without additives for containers for parenteral and ophthalmic preparations, with a low extractables profile. PCTFE offers the high barrier to moisture and to aromatic and aliphatic hydrocarbon species and excipients. The construction does not absorb excipients.

Главная Информация		
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Ароматизатор и арома-барьер Хорошая гибкость Низкий уровень извлечения Влагозащитный барьер Радиационный стерилизуемый 	
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Контейнеры Фармацевтика Применение термоформования 	
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> DMF 1378 EP неуказанный рейтинг FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг 	
Внешний вид	<ul style="list-style-type: none"> Прозрачный/прозрачный Глянцевая отделка Матовая отделка 	
Формы	Пленка	
Метод обработки	Термоформовка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Dimensional Stability ¹		
Across Flow, 140°C	-4.0	%
Flow, 140°C	4.0	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Коэффициент трения ²		
	0.60	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ³		
	150	µm

Ширина рулона ⁴	< 110.00	cm
Прочность на растяжение		
MD : Yield	18.0	MPa
TD : Yield	15.0	MPa
Скорость передачи кислорода ⁵ (23°C, 90% RH)	0.40	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.14	g/m ² /24 hr

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Коэффициент пропускания (450 nm)	> 90.0	%

NOTE

1. 10 minutes
2. Mat Finish
3. Thickness tolerance: ±10%
4. Roll width tolerance: ±1.5 mm
5. 100% O₂

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

