

CAPROWAX P™ 6006-00-000 Granulat

71% углеродный порошок

Biodegradable Polymers

POLYFEA

Описание материалов:

CAPROWAX P™ 6006-00-000 Granulat is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) product filled with 71% carbon powder. It can be processed by blow molding, filament extrusion, injection molding, or thermoforming and is available in Europe. Applications of CAPROWAX P™ 6006-00-000 Granulat include additive/masterbatch, fabrics/fibers and adhesives/tapes.

Characteristics include:

Eco-Friendly/Green

Good Flexibility

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Углеродный порошок, 71% наполнитель по весу
Характеристики	Алифатический Биоразлагаемый Compostable Хорошая просадка Гибкость при низкой температуре Устойчивость к плесени Содержание возобновляемых ресурсов
Используется	Клеи Применение выдувного формования Уплотнение Маточная смесь Мононити Текстильные изделия
Рейтинг агентства	RU 13432
Внешний вид	Непрозрачный Полупрозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Экструзионная нить Литье под давлением Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05 to 1.15	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (90°C/2.16 kg)	2.50 to 6.00	cm ³ /10min	ISO 1133
РН ¹	7.0 to 8.0		
Температура выдувного формования	65 to 80	°C	
Softening Range	57 to 63	°C	DSC
Thermoforming Molding Temperature	75 to 85	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore D)	54		ISO 868
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ISO 306/A50
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	90.0 to 120	°C	

NOTE

1. After Composting

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

