

Moplen HP525J

Polypropylene Homopolymer

PolyMirae

Описание материалов:

Polypropylene Homopolymer Resin for BOPP film

Features:

Excellent processability with stable thickness control

Good barrier film properties

Metallisable

Good optical properties

Applications:

High speed tenter-process BOPP

Metallisable BOPP film

Cigarette film

Главная Информация			
Характеристики	Оптическая производительность Гомополимер Обрабатываемость, хорошая Барьерная смола		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Упаковка Пленка		
Метод обработки	Экструзионная пленка Обработка машины для рисования		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.8	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	33.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	34	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	97.0	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

