

Elvakon® 4421

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Holland BV

Описание материалов:

Ultra low gloss acrylic capstock Lucite® Elvakon® 4421

Главная Информация			
Характеристики	Глянec, низкий		
Используется	Резина протектора		
Внешний вид	Шероховатая отделка		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	36.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	16	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	64.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	3.1	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	30	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Зубчатый изод Impact	3.1	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	93.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	83.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	97.0	°C	ISO 306/A
--	87.0	°C	ISO 306/B
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (60°)	10 - 15	Internal method	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

