

reFlex™ 100

Bio-based Plasticizer

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Bio-derived, non-phthalate plasticizer; USDA BioPreferred® certified 94% biobased.

Главная Информация	
Характеристики	Быстрое соединение Быстрый гель Высокая прочность Не-фталатный пластификатор Содержание возобновляемых ресурсов
Используется	Ковровая подложка Потребительские приложения Тканевые покрытия Напольное покрытие Пена Печатные чернила Герметики Спортивные товары Игрушки
Рейтинг агентства	Сертифицированный двусторонний продукт USDA
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Жидкость
Метод обработки	Уплотнение Термоплавкий Пластик

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.947 to 0.953	g/cm ³	ASTM D4052
Кислотный номер	< 1.00	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clear, clean		ASTM D2090
Цвет ²	< 50		ASTM D1209
Молекулярный вес-Теоретический, приблизительный	316		
Содержание оксирана	> 6.9	wt%	ASTM D1652

Содержание воды	< 0.15	wt%	ASTM E1064
Hydroxyl Value	< 20.0	mg KOH/g	AOCS Tx 1a-66

NOTE

1. 25/25°C
2. Pt-Co Scale

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat