

WONDERLITE® PC-6600

Polycarbonate

CHI MEI CORPORATION

Описание материалов:

PC, Non-halogen Flame Retardant, available in translucent

Главная Информация			
UL YellowCard	E194560-101989114		
Характеристики	Огнестойкий		
	Без галогенов		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.50 to 0.70	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	122		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	61.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	2350	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	90.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 0.125 mm)	780	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке ⁵ (1.8 MPa, Unannealed)	125	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	143	°C	ASTM D1525 ⁶
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (1.10 mm)	V-0		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	120	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Задняя температура	270 to 300	°C	



Средняя температура	270 to 300	°C		
Передняя температура	270 to 300	°C		
Температура формы	70.0 to 100	°C		
NOTE				
1.	50 mm/min	50 mm/min		
2.	50 mm/min	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min	1.3 mm/min		
4.	1.3 mm/min	1.3 mm/min		
5.	120°C/hr	120°C/hr		
6.	Rate A (50°C/h), Loadin	Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

