

## **Ad-Tech Polyester NO. 36**

Thermoset Polyester

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

## Описание материалов:

Ad-Tech Polyester NO. 36 is a Thermoset Polyester product. It is available in North America. Applications of Ad-Tech Polyester NO. 36 include adhesives/tapes, repairing material and tools. Primary characteristic: good adhesion.

| Главная Информация                               |                            |                   |                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                   | Хорошая адгезия            |                   |                 |
|                                                  | Хорошее сопротивление трег | цине              |                 |
|                                                  | Обрабатываемый             |                   |                 |
| Используется                                     | Клеи                       |                   |                 |
|                                                  | Склеивание                 |                   |                 |
|                                                  | Формы/штампы/инструменть   | 1                 |                 |
|                                                  | Наполнитель для ремонта    |                   |                 |
|                                                  | Ремонтный материал         |                   |                 |
|                                                  | т смоттпый материал        |                   |                 |
| Внешний вид                                      | Красное дерево             |                   |                 |
|                                                  | Сосна                      |                   |                 |
|                                                  |                            |                   |                 |
| Формы                                            | Паста                      |                   |                 |
| Твердость                                        | Номинальное значение       |                   | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D)                    | 70                         |                   | ASTM D2240      |
| Термокомплект                                    | Номинальное значение       | Единица измерения |                 |
| Компоненты термокомплекта                        |                            |                   |                 |
|                                                  | Mix Ratio by Volume: 2.0   |                   |                 |
|                                                  |                            |                   |                 |
|                                                  |                            |                   |                 |
| Hardener                                         | Mix Ratio by Weight: 2.0   |                   |                 |
|                                                  | Mix Ratio by Weight: 100   |                   |                 |
|                                                  |                            |                   |                 |
|                                                  |                            |                   |                 |
| Resin                                            | Mix Ratio by Volume: 100   |                   |                 |
|                                                  |                            |                   |                 |
| Срок службы горшка (25°C)                        | 4.0 to 6.0                 | min               |                 |
| Срок службы горшка (25°C)<br>Время демолд (25°C) | 4.0 to 6.0<br>20 to 25     | min<br>min        |                 |



\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

