

Hostacom ERC 1218N Natural

8.0% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom ERC 1218N Natural is a 8% mineral filled, polypropylene copolymer for injection molding. It combines low density with excellent stiffness, scratch resistance, flowability, good impact and dimensional stability. It is typically used for molding of automotive interior trim parts.

For regulatory compliance information, see Hostacom ERC 1218N Natural Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 8.0% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Низкая плотность		
	Жесткий, хороший		
	Сополимер		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая мобильность		
Используется	Устойчивость к царапинам		
	Применение в автомобильной области		
	Автомобильные внутренние детали Оборудование для салона автомобиля		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.950	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	27.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	2.5	kJ/m ²	ISO 179
23°C	5.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

