

## Axiall PVC 8753

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Medium flex extrusion and molding compound with rubber-like properties. Good choice for coextrusion to rigid PVC.

Главная Информация			
Метод обработки	Кокструзия Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 to 1.41	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	72 to 78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	12.6	MPa	
100% Strain	5.52	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	177	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

