

Jampilen HP500J

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen HP500J is a general purpose polypropylene homopolymer for injection molding applications and combines high stiffness and fairly good impact strength with good processability. The grade is suitable for a wide range of applications such as housewares, caps, closures, small containers, toys, parts for small appliances and components for the automotive industry. Jampilen HP500J is also used for compounding. This grade is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость Гомополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Автомобильные Приложения Колпачки Затворы Уплотнение Контейнеры Товары для дома Игрушки Белые товары и мелкая бытовая техника 		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Уплотнение Литье под давлением 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.1	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	102		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1550	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C)	55	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	94.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	156	°C	ASTM D1525 ¹
Ускоренное старение печи (150°C)	360	hr	ASTM D3012

NOTE

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat