

Manner Flexible PVC V936 NAT601

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 80°C Wire extrusion compound for SAE J1128 - types GPT,TWP,HDT and JASO D611. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Рейтинг агентства	SAE J1128		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.34	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	39 to 45		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	330	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ³ (110°C, 168 hr)	-2.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁴ (110°C, 168 hr)	-1.0	%	UL 1581
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Extrusion	182	°C	
NOTE			
1.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
2.	Unaged Dumbbell: .03 inch		
3.	Air Aged: .03 inch		
4.	Air Aged: .03 inch		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

