

Sumiliteresin® PR-50590 BI

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-50590 BI is a non modified novolac type powder form phenolic resin with excellent grinding properties and processability. It is generally applied for bonding material of resinoid grinding wheels such as cutting, off set, etc.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-50590 BI is a powder form phenolic resin with good grinding properties and good processability in production of grinding wheels. It is designed for cold molding and semi-hot molding process.

SUMILITERESIN® PR-50590 BI has a middle flow type and hexamine contain about 11% and narrow particle size distribution. By using this resin, solubility and uniformity in grinding wheel which is bonded by this resin is excellent.

Главная Информация		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая Средняя степень жидкости	
Используется	Склеивание	
Внешний вид	Белый Желтый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	2.20 - 3.20	cm
Анализ сита-106µm		%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	85.0 - 95.0	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	1.3 - 2.2	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat